



Scheda Tecnica

Data: Marzo 2021

Pattex Bagni e Cucine Tripla Protezione

CARATTERISTICHE

Pattex Bagni e Cucine Tripla Protezione è un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra che contiene un fungicida per applicazioni su sanitari.

- Massima protezione dalle muffe, garantito 5 anni
- Tecnologia esclusiva Henkel Fungisafe
- Blocca, protegge e resiste alle muffe
- Ottima adesione su PMMA (acrilico)
- Ottima resistenza agli UV e ai detergenti
- Impermeabile

APPLICAZIONI

Pattex Bagni e Cucine Tripla Protezione può essere usato per:

- Sigillature di sanitari: lavandini, box doccia, vasche da bagno, sanitari in genere
- Adatto all'applicazione su materiali porosi e non come vetro, ceramica, metallo, legno, superfici verniciate, smalti, alluminio e superfici plastiche
- Sigillature di giunti in ambienti umidi

Pattex Bagni e Cucine Tripla Protezione oltre ad una elevata resistenza alle muffe, resiste all'acqua e ai più comuni detergenti.

CERTIFICAZIONI

| | |
|-------------------------|--|
| EN 15651-3 (CE marking) | tipologia S: sigillante per applicazioni sanitarie |
| ISO 846-B | Crescita microbica: livello 0 |
| ISO 11600 | Classe F-25LM e G-25LM |

DATI TECNICI

| | |
|---|--------------------|
| <i>Tipologia</i> | Silicone neutro |
| <i>Aspetto</i> | Pasta tissotropica |
| <i>Colore</i> | Bianco |
| <i>Densità</i> | ~ 1,04 g/ml |
| <i>Temperature di applicazione</i> | Da +5 a +40°C |
| <i>Tempo pelle (+23 °C / 50% ur)</i> | ~ 30 minuti |
| <i>Indurimento (+23°C, 50% ur, dimensione del giunto 20x10mm)</i> | ~ 2,5 mm/24h |
| <i>Allungamento a rottura (ISO 8339A)</i> | 250% |
| <i>Movimento di lavoro (ISO 11600)</i> | 25% |
| <i>Resistenza alla temperatura</i> | Da - 50 a + 120°C |

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione della superficie:

Le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere, grasso o qualsiasi elemento possa influire sull'adesione del sigillante.



Residui di vecchio sigillante o altri materiali, nonché la muffa sulla superficie devono essere rimossi completamente (se necessario utilizzare un dispositivo di rimozione di silicone).

La polvere può essere rimossa con aria compressa. Per ottenere i migliori risultati estetici e di tenuta si consiglia di mascherare i bordi del giunto con un nastro prima dell'applicazione del sigillante.

Dimensionamento del giunto:

È necessario tenere conto del movimento di lavoro del sigillante. In generale il giunto deve avere una larghezza compresa fra 10 e 35 mm e una profondità pari al doppio della larghezza. Nel caso di giunti rettangolari per sanitari è necessario mantenere una profondità minima di 5mm. Nel caso di giunti triangolari entrambe le aree di contatto devono essere larghe minimo 5mm.

Applicazione

Tagliare la punta della cartuccia e avvitare il beccuccio, per il tubetto togliere il tappo e tagliare il beccuccio. La punta del beccuccio può essere tagliata di sbieco (a 45 gradi) a seconda della larghezza del giunto. In caso di giunti di movimento, prima della sigillatura, inserire a pressione un cordolo antiaderente espanso, per delimitare la profondità del sigillante ed impedirne l'adesione sul fondo. Lasciare il cordolo con una spatola bagnata con acqua saponata, prima della formazione della pelle.

Pulizia

Utensili sporchi con sigillante fresco possono essere puliti con un panno asciutto o imbevuto di solvente. Qualsiasi sigillante polimerizzato può essere rimosso meccanicamente mediante raschiatura oppure utilizzando un apposito prodotto di rimozione silicone.

Altre informazioni

La sigillatura deve essere mantenuta pulita. Tenere conto della circolazione dell'aria nella stanza in cui viene applicato il sigillante. La velocità di indurimento dipende dalla temperatura, dall'umidità e dalle dimensioni del giunto. Il prodotto applicato a bassa temperatura, a bassa umidità o applicato in grande quantità, ha bisogno di un maggior tempo per reticolare.

LIMITAZIONI

- L'utilizzo di **Pattex Bagni e Cucine Tripla Protezione** non è raccomandato su pietra naturale (ad esempio marmo, granito). Per applicazioni su pietra naturale utilizzare un prodotto specifico.
- **Pattex Bagni e Cucine Tripla Protezione** non è adatto per applicazioni su PE, PP, PTFE (Teflon®).

In caso di applicazioni particolari, sono consigliati test preventivi per verificare la compatibilità.

STOCCAGGIO

Pattex Bagni e Cucine Tripla Protezione deve essere conservato in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C. Se ben conservato, il prodotto è stabile per 18 mesi (12 mesi il tubetto).

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.